

Testsieger Kassensturz 2009

Stadthausstrasse 87

8400 Winterthur

Dienstag bis Freitag 13 - 18 Uhr

Samstag 12 - 16 Uhr

Tel. 052 246 08 08

Goldlegierungen in Karat, Promille und Prozent

Stempel Punze	Promille ‰	Goldanteil in Prozent	Beispiele – mögliche Herkunft
24 Kt / 999,9	999,9 ‰	99,99 %	Feingold, z. B. Goldbarren
23,66 Kt / 986	986 ‰	98,6 %	Dukatengold
23,2 Kt / 965	965 ‰	96,5 %	Thailand
22Kt / 916	916 ‰	91,6 %	England, Türkei
21,6 / 900	900 ‰	90 %	Goldmünzen
21 / 875	875‰	87,5%	Türkei, Asien
18 / 750	750 ‰	75 %	Schweiz , Italien, Türkei
14 / 585	585 ‰	58,5 %	Schweiz , Italien, Türkei
14 / 583	583 ‰	58,3 ‰	Russland, Ungarn
10 / 416	416 ‰	41,6 %	USA, Canada
9 / 375	375 ‰	37,5 %	Schweiz , Deutschland, Österreich
8 / 333	333 ‰	33,3 %	Schweiz , Deutschland, Österreich

Beispiel: Ein Goldring hat den Stempel 18Kt oder den Stempel 750. Beides bedeutet, dass der Goldgehalt 75% entspricht (750 von 1000 Teilen).

1 Karat (Gold Karat) entspricht **4.166666666666667%**

1 Carat (für Diamanten) entspricht 0.2 Gramm, ist somit eine Definition des Gewichtes für Diamanten.

Dukatengold 986 ‰ entspricht 98,6 %, 23,664 Karat (auf drei Stellen genau). Der Name Dukatengold hat den Ursprung von der gleichnamigen Goldmünze. Dem Golddukat. 1 oder 4 Dukaten.

Vergoldungen

Vergoldungen werden in einem galvanischen Bad galvanisch aufgezogen. Es handelt sich im Regelfall um Beschichtungen im Micronbereich. So eine Beschichtung ist um einiges dünner als ein menschliches Haar. 1 Mikron entspricht 1/1000 Millimeter. Bezeichnungen für Vergoldungen: z. B. 20 Microns (ca. 0.02 mm Goldbeschichtung), 60 Microns (ca. 0.06 mm Goldbeschichtung) oder 24 Karat Plaque.

Tel. 052 246 08 08 www.goldrausch.ch

Goldrausch AG, alle Angaben ohne Gewähr.

Testsieger Kassensturz 2009

Stadthausstrasse 87

8400 Winterthur

Dienstag bis Freitag 13 - 18 Uhr

Samstag 12 - 16 Uhr

Tel. 052 246 08 08

Silberlegierungen in Promille ‰ und Prozent %

Stempel Punze	Promille ‰	Silberanteil %	Beispiele
999	999 ‰	99,9 %	Feinsilber z. B. Silberbarren
925	925 ‰	92,5%	Sterlingsilber, z. B. Schmuck,
900	900 ‰	90 %	z. B. Silber Gedenkmünzen
835	835 ‰	83,5 %	z. B. Schweizer Silbergeld
800	800 ‰	80%	z. B Silberbestecke, Tafelsilber
750	750 ‰	75 %	Achtung: Nur auf sehr altem Silberbesteck. Diese Punzierung wird heutzutage für Goldschmuck, 18 Karat verwendet. Für Silberwaren wird dieser Wert aktuell nicht mehr verwendet.

Alte Punzierungen in Lot 16/16 entspricht 100% (sehr altes Silberbesteck / Tafelsilber)

Stempel Punze	Promille ‰	Silberanteil %	Beispiele
16	999 ‰	99,9 %	Reinsilber
15	937,5 ‰	93,75 %	
14	875 ‰	87,5 %	z. B. Tafelsilber, Silberbestecke
13	812,5 ‰	81,25 %	z. B. Tafelsilber, Silberbestecke
12	750 ‰	75 %	z. B. Tafelsilber, Silberbestecke

Information: Die Zahl 12 wurde in Frankreich für Versilberungen verwendet. Es ist nicht alles 12 Lot, nur weil eine 12 Punziert ist.

Versilberungen

Eine Versilberung ist eine galvanisch aufgezoogene Silberbeschichtung.

Bei einer Versilberung wird in einem galvanischen Bad eine Schicht galvanisch aufgezoogen. Sie erkennen versilbertes Silberbesteck an folgenden Stempeln (Punze)

45, 90 oder **100** sind die üblichsten Stempel (Punze) für versilberte Bestecke und Tafelsilber. Unter der Silberbeschichtung sind die Trägermaterialien Cromargan- oder Alpaka- Legierungen.

Tel. 052 246 08 08 www.goldrausch.ch

Goldrausch AG, alle Angaben ohne Gewähr.